

Laminatboden Natura

www.deinetuer.de

Profil	wasserresistentes Klicksystem
Trägermaterial	HDF-Platte
Abmessungen	1285 x 192 x 8 mm
Inhalt	9 Stück (für 2,220 m ² Bodenfläche)
Gewicht pro Stück	ca. 18 kg
Gewicht pro Palette	ca. 704 kg (für 97,680 m ² Bodenfläche, enthält 44 Einheiten)

Allgemeine Anforderungen

Eigenschaften	Prüfverfahren	Anforderungen
geometrische Merkmale	EN 13329	Länge: ± 0,5 mm, Breite: ± 0,1 mm
Dicke des Elements	EN 13329	± 0,5 mm
Rechtwinkligkeit des Elements	EN 13329	max. ≤ 0,20 mm
Kantengeradheit der Deckschicht	EN 13329	max. ≤ 0,30 mm/m
Ebenheit des Elementes	EN 13329	Breite: konkav ≤ 0,15%, konvex ≤ 0,20 % Länge: konkav ≤ 0,50 %, konvex ≤ 1,00 %
Fugenöffnungen zwischen den Paneelen	EN 13329	Ø ≤ 0,15 mm, max. ≤ 0,20 mm
Höhenunterschiede zwischen den Paneelen	EN 13329	Ø ≤ 0,10 mm, max. ≤ 0,15 mm
Eindruck nach konstanter Belastung 	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Lichtechtheit 	EN ISO 4892-2	Grauskala Stufe ≥ 4

Klassifizierungsanforderungen

Eigenschaften	Prüfverfahren	Anforderungen
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung 	EN 13329	≥ 6000 Zyklen (AC5)
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung 	EN 17368 EN 13329	kleine Kugel ≥ 70 mm große Kugel ≥ 1000 mm

Laminatboden Natura

www.deinetuer.de

Klassifizierungsanforderungen

Eigenschaften	Prüfverfahren	Anforderungen
Auswirkung von Stuhlrollen 	EN 425	keine sichtbaren Beschädigungen bei Typ W (25.000 Zyklen)
Dickenquellung 	ISO 24336	$\leq 15 \%$
Verbindungsfestigkeit 	ISO 24334	$F_{10,2} \geq 1.0 \text{ kN/m}$, $F_{s0,2} \geq 2.0 \text{ kN/m}$
Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes 	EN ISO 16581	keine sichtbaren Beschädigungen bei Typ 0
Fleckenunempfindlichkeit 	EN 438-2	5 (Gruppe 1 und 2), 4 (Gruppe 3)
Abhebefestigkeit	EN 13329	$\geq 1,25 \text{ N/mm}^2$

Wesentliche Merkmale

Eigenschaften	Prüfverfahren	Anforderungen
Brandklasse* 	EN 13501-1	$C_{fl} - s_1$
Gleitwiderstand* / Rutschhemmung 	EN 13893	DS
elektrostatisches Verhalten 	EN 1815	$\leq 2 \text{ kV}$
Formaldehydgehalt* 	EN 16516	E1
Formaldehyd-Emission	ASTM D6007	US EPA TSCA Title VI / CARB P 2
VOC Emissionen 	nach dem Erlass 2011-321	A+

Laminatboden Natura

www.deinetuer.de

Wesentliche Merkmale

Eigenschaften	Prüfverfahren	Anforderungen
Wärmeleitfähigkeit* 	EN 12667	$\geq 0.075 \text{ W/mK}$
Wärmedurchlasswiderstand* 	EN 12667	$R \leq 0,06 \text{ (m}^2\text{K)/W}$

Zusätzliche Merkmale

VOC Emissionen	  www.blauer-engel.de/uz176 • emissions- und schadstoffarm • Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft • in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich
----------------	---